



## Technische specificaties – Spécifications techniques

**Chanta 22 Glans**

|                                                          |                            |                                        |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| Weefsel / Tissu                                          | 100% PES 1100 dtex         |                                        |
| Totaalgewicht / Poids total                              | 630 g/m <sup>2</sup>       | din en iso 2286-2<br>BS 3424 method 5A |
| Gewicht doek/coating<br>Poids tissu/enduction            | 160 / 470 g/m <sup>2</sup> | din en iso 2286-2<br>Bs 3424 method 5B |
| vernis / lacquering                                      | 1/1                        |                                        |
| Treksterkte K / I<br>Résistance rupture C / T            | 2200 / 1800 N/5cm          | din 53354 BS 3424<br>method 6A         |
| Scheurweerstand K / I / résistance à<br>la déchirure C/T | 250 / 250 N                | din 53 363                             |
| Hechting / adhérence                                     | 90 N/5cm                   | din 53 357<br>BS 3424 method 9B        |
| Temperatuurbestendigheid<br>Tenue à la température       | -30°C / +70°C              | din en 1876-2<br>BS 3424 method 10     |
| Lichtechtheid / Tenue à la lumière                       | 7-8                        | din en iso 877<br>BS 3424 method 15    |
| Toepassing                                               | truck-covers / bâches      |                                        |